



Declaração de Desempenho pelo Regulamento UE n.º 305/2011


1. Declaração n.º:	ED/SP/0008								
2. Descrição do produto:	ACO SELF® Self 200 H8								
3. N.º artigo / N.º de série:	Varios								
4. Uso:	Canal de drenagem tipo I (A15) / M (C250) para drenagem de águas superficiais em zonas de circulação utilizadas por peões e/ou veículos								
5. Fabricante:	ACO Productos Polímeros, S.A.U. Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos 84, 17412 Maçanet de la Selva (Girona), Espanha								
6. Representante autorizado:	No aplicável								
7. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:	Sistema 3								
8. Norma Europeia Harmonizada:	NP EN 1433:2008 Anexo ZA								
9. Primeira marcação CE:	2010								
10. Organismo notificado:	1502 Hansa-Nord Labor für bautechnische Prüfungen Flensburger Strasse, 15 D-25421 Pinneberg								
11. N.º Relatório:									
12. Características Essenciais:	<table><thead><tr><th>Característica</th><th>Desempenho/Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Classe de Carga</td><td>A15 a C250 de acordo com as instruções de instalação</td></tr><tr><td>Estanqueidade à água</td><td>Sem fugas</td></tr><tr><td>Durabilidade</td><td>Resistencia al plegado por Flexión: Valor médio de 3 amostras ≥ 22 N/mm²; Valor individual mais baixo ≥ 18 N/mm² Resistencia a la Compresión: Valor médio de 3 amostras ≥ 90 N/mm²; Valor individual mais baixo ≥ 75 N/mm²</td></tr></tbody></table>	Característica	Desempenho/Resultado	Classe de Carga	A15 a C250 de acordo com as instruções de instalação	Estanqueidade à água	Sem fugas	Durabilidade	Resistencia al plegado por Flexión: Valor médio de 3 amostras ≥ 22 N/mm ² ; Valor individual mais baixo ≥ 18 N/mm ² Resistencia a la Compresión: Valor médio de 3 amostras ≥ 90 N/mm ² ; Valor individual mais baixo ≥ 75 N/mm ²
Característica	Desempenho/Resultado								
Classe de Carga	A15 a C250 de acordo com as instruções de instalação								
Estanqueidade à água	Sem fugas								
Durabilidade	Resistencia al plegado por Flexión: Valor médio de 3 amostras ≥ 22 N/mm ² ; Valor individual mais baixo ≥ 18 N/mm ² Resistencia a la Compresión: Valor médio de 3 amostras ≥ 90 N/mm ² ; Valor individual mais baixo ≥ 75 N/mm ²								
13. Documentação Técnica Adicional:	No aplicável								

* Classe de carga máxima quando usado com grelhas de classe de carga A15 a C250 de acordo com as instruções de instalação

O desempenho do produto identificado nos n.º 2 e 3 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 12. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificada no ponto 5.

Assinado por e em nome do fabricante:

Maçanet de la Selva, 2013



J. Escatllar / Technical Manager